

Produktdatablad

MERCASOL 845 AL

Issued: 02.08.2010 TBE

Bruksområde

Mercasol 845 AL er for bruk ved profesjonell antirustbehandling av understell på kjøretøy hvor man ønsker en bronsefarget beskyttelsesfilm. Som grunning av åpne flater anbefales Mercasol 831 ML eller Mercasol Transparent ML.

Egenskaper

Mercasol 845 AL, som er godkjent i henhold til SS 18 65 12, er en løsningsmiddelbasert (aromatfri white spirit) slitesterk understellmasse basert på bl. a. bitumen og voks og har meget gode og langtidsegenskaper. Filmegenskapene hos Mercasol 845 AL gjør at rustbeskyttelsesmiddelet ikke slites bort grunnet steinsprut og liknende. Produktet er harmonitestet med de fleste gjeldende rustbeskyttelsessystemer på markedet og er godkjent for anvendelse på et flertall av markedets bilmerker, både på kjøretøy med voksbasert originalbeskyttelse samt på øvrig forekommende rustbeskyttelsessystem.

Forbehandling

Overflater som skal behandles må være tørre og rengjort for smuss, salt, olje og liknende. Bruk Mercasol 831 ML eller Mercasol Transparent ML i hulrom, kanaler, på skjøter eller falsar før behandling med Mercasol 845 AL.

Påføring

Innendørs påføring i temperaturer mellom + 15°C og + 25°C grader Celcius. Mercasol 845 AL påføres først og fremst med høytrykkspumpe (airless) 1:26 til 1:32 og et arbeidstrykk på 3 til 5 bar. Produktet kan også påføres med lavtrykkspumpe, forhold 1:3 luftinnblanding.

Anbefalt filmtykkelse

450µm våtfilm, som gir ca 250µm tørr film.

Forbruk

Ca 0,45 liter/m².

Rengjøring

Utstyr rengjøres med white spirit. Flekker og overfladisk produkt fjernes lett med white spirit eller annet tilsvarende rengjøringsmiddel.

Tørketider og overmalbarhet

Tørketiden er avhengig av temperatur og luftfuktighet, ved + 23°C og 50%RH er tørketiden ca 8 timer. Før et behandlet kjøretøy kan utsettes for kraftig steinsprut og liknende, som på en grusvei, bør man vente til en uke etter påføring.

Forpakning

208 ltr fat, 60 ltr fat.

Sikkerhet, håndtering og lagring

Se sikkerhetsdatablad (HMS) for produktet på www.mercasol.no

enger&hedlund AS

Adresse:
E-post:
Web adresse:
Telefon:

Boks 16, 3401 Lier
info@engerhedlund.no
www.engerhedlund.no
+4792264939

Produktdatablad

MERCASOL 845 AL

Issued: 02.08.2010 TBE

Ved håndtering i henhold til gitte forskrifter er lagringstiden 12 måneder.

Tekniske data

<u>Egenskap</u>	<u>Opplysning</u>	<u>Testmetode</u>
Farge	Bronsefarget	-
Filmtype	Plastisk bitumen	-
Korrosjonsbeskyttelse	Ingen rustangrep. Rustutbedring ved prøve <5mm.	SS 18 60 39
Festeevne ved kulde	Ingen sprekkdannelse eller flassing ved -20°C	SS 18 60 37
Løsningsmiddel	White Spirit < 0,1% aromater	-
Flammepunkt	~ +40°C	ISO 2719
Tørrstoff vekt	~ 60%	ISO 3251
Tørrstoff volum	~ 55%	-
Viskositet	~ 500mPas	Rheomat 30
Densitet	~ 0,89g/cm ³	SS 18 41 11 ISO 2811

Ovenstående teknisk informasjon er ment som retningslinjer og hverken eksakte verdier eller øvre repertive nedre grense ved variasjoner. Informasjonens hensikt er å gi en allmenn beskrivelse av produktets tekniske kvalitet. Informasjonen utgjør ingen garanti hva angår produktets spesifikke egenskaper eller produktets velegnethet på et spesielt bruksområde. Da produsent Auson AB ikke har kontroll over de forhold produktet håndteres og påføres på etter levering har produsenten kun ansvar for produktets tekniske kvalitet i henhold til de tiltak som fremgår av produsentens "allmenne salgs- og leveringsbestemmelser".